

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-130915

(43)Date of publication of application : 15.05.2001

(51)Int.Cl.

C01G 49/00
// C30B 29/16

(21)Application number : 11-308911


(71)Applicant : ROHM CO LTD

(22)Date of filing : 29.10.1999

(72)Inventor : YOSHIDA HIROSHI
SATO KAZUNORI**(54) FERROMAGNETIC ZINC OXIDE-BASED COMPOUND CONTAINING TRANSITION METAL AND METHOD FOR ADJUSTING FERROMAGNETIC CHARACTERISTIC****(57)Abstract:**

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a ferromagnetic ZnO-based compound which is obtained from a light-transmitting ZnO-based compound and has the ferromagnetic property, and to provide a method for adjusting the ferromagnetic characteristics of the ferromagnetic ZnO-based compound, by which the ferromagnetic characteristics can be adjusted.

SOLUTION: This ferromagnetic ZnO-based compound comprising a ZnO-based compound and at least one of metal selected from transition metal elements of V, Cr, Fe, Co, Ni, Rh and Ru. The ferromagnetic characteristics are adjusted by the adjustment of the concentrations of the transition metals, the combination of two or more of the metals selected from the transition metals, Mn or the like, the addition of a dopant or the like.

**LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-130915

(P2001-130915A)

(43) 公開日 平成13年5月15日 (2001.5.15)

(51) Int.Cl.⁷

識別記号

F I

テーマコード(参考)

C 0 1 G 49/00

C 0 1 G 49/00

E 4 G 0 0 2

// C 3 0 B 29/16

C 3 0 B 29/16

4 G 0 7 7

審査請求 未請求 請求項の数8 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号

特願平11-308911

(22) 出願日

平成11年10月29日 (1999. 10. 29)

(71) 出願人 000116024

ローム株式会社

京都府京都市右京区西院溝崎町21番地

(72) 発明者 吉田 博

兵庫県川西市大和東2丁目82番4号

(72) 発明者 佐藤 和則

大阪府箕面市牧落5丁目2番36号第1福和

荘A-12

(74) 代理人 100098464

弁理士 河村 洸

Fターム(参考) 4G002 AA06

4G077 AA03 AB05 BB07 BC60 DA05


DA07 DB08 EB01 HA01

(54) 【発明の名称】 遷移金属を含有する強磁性ZnO系化合物およびその強磁性特性の調整方法

(57) 【要約】

【課題】 光を透過するZnO系化合物を用いて強磁性が得られる強磁性ZnO系化合物の提供、およびその強磁性特性を調整することができる強磁性ZnO系化合物の強磁性特性を調整する方法を提供する。

【解決手段】 ZnO系化合物に、V、Cr、Fe、Co、Ni、RhおよびRuの遷移金属元素よりなる群れから選ばれる少なくとも1種の金属が含有されている。そして、これらの遷移金属の濃度の調整、Mnなどを加えた金属から2種以上の金属の組合せ、ドーパントの添加などにより強磁性特性を調整する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ZnO系化合物に、V、Cr、Fe、Co、Ni、RhおよびRuの遷移金属元素よりなる群れから選ばれる少なくとも1種の金属が含有されてなる強磁性ZnO系化合物。

【請求項2】 前記遷移金属元素、Ti、MnおよびCuよりなる群れから選ばれる少なくとも2種の金属が含有されてなる請求項1記載の強磁性ZnO系化合物。

【請求項3】 n形ドーパントおよびp形ドーパントの少なくとも一方がドーピングされてなる請求項1または2記載の強磁性ZnO系化合物。

【請求項4】 ZnO系化合物に(1)V、Cr、Fe、Co、Ni、RhおよびRuの遷移金属元素よりなる群れから選ばれる少なくとも1種の金属元素、

(2)前記遷移金属元素、Ti、MnおよびCuよりなる群れから選ばれる少なくとも2種の金属元素、および(3)前記(1)または(2)と、n形ドーパントおよびp形ドーパントの少なくとも一方、のいずれかを添加し、前記遷移金属元素、Ti、Mn、Cuまたはn形ドーパントもしくはp形ドーパントの濃度の調整、または前記金属元素の組合せにより強磁性特性を調整する強磁性ZnO系化合物の強磁性特性の調整方法。

【請求項5】 前記濃度の調整、および前記(2)に列記される金属元素の組合せのうち、少なくとも1つの方法により、強磁性転移温度を所望の温度に調整する請求項4記載の調整方法。

【請求項6】 前記(2)に列記される金属元素を少なくとも2種以上混晶させ、強磁性のエネルギー状態を調整すると共に、該金属元素自身により導入されたホールまたは電子による運動エネルギーによって全エネルギーを低下させることにより、強磁性状態を安定化させる請求項4記載の調整方法。

【請求項7】 前記(2)に列記される金属元素を少なくとも2種以上混晶させ、該金属元素自身により導入されたホールまたは電子によって、金属原子間の磁氣的相互作用の大きさと符号を制御することにより、強磁性状態を安定化させる請求項4記載の調整方法。

【請求項8】 前記(2)に列記される金属元素を少なくとも2種以上混晶させ、該金属元素自身により導入されたホールまたは電子によって、金属原子間の磁氣的相互作用の大きさと符号を制御すると共に、該金属元素の混晶による光の透過特性を制御することにより、所望の光フィルタ特性を有する強磁性ZnO系化合物とする請求項4記載の調整方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、光を透過するZnO系化合物にV、Cr、Fe、Co、Ni、Rh、Ruなどの遷移金属元素を混晶させることにより強磁性特性を実現させる単結晶性の強磁性ZnO系化合物およびそ

の強磁性特性の調整方法に関する。さらに詳しくは、たとえば強磁性転移温度などの所望の強磁性特性が得られる強磁性ZnO系化合物およびその強磁性特性の調整方法に関する。

【0002】

【従来の技術】光を透過しながら高い強磁性特性を有する単結晶の強磁性薄膜が得られれば、大量情報の伝達に必要な光アイソレータや高密度磁気記録が可能になり、将来の大量情報伝達に必要な電子材料を作製することができる。そのため、光を透過しながら強磁性を有する材料が望まれている。

【0003】一方、ZnO系化合物は、そのバンドギャップが3.3eVと大きく、青色から紫外の波長の光でも透過するという性質を有すると共に、GaNなどに比べてそのエキシトンの結合エネルギーが大きく、この材料で強磁性が得られればコヒーレントなスピン状態を利用した光量子コンピュータなどの光デバイス作製のために大きな発展が期待される。しかし、従来はZnOにMnをドーブした例はあるが、反強磁性状態となっており、ZnO系化合物の強磁性状態の実現は報告されていない。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】前述のように、ZnO系化合物を用いて安定した強磁性特性が得られれば、そのエキシトンの結合エネルギーが大きいZnO系化合物からなる半導体レーザなどの発光素子と組み合わせて利用することができたり、磁気状態を反映した光を発生させたりすることができ、磁気光学効果を利用するデバイスに非常に用途が大きくなる。

【0005】さらに、前述のような光を照射し、磁化状態を変化させることにより、強磁性体メモリを構成する場合、強磁性転移温度(キュリー温度)を光の照射により変化するような温度(室温より僅かに高い温度)に設定するなど、強磁性特性が所望の特性になるように作製する必要がある。

【0006】本発明は、このような状況に鑑みてなされたもので、光を透過するZnO系化合物を用いて、強磁性が得られる強磁性ZnO系化合物を提供することを目的とする。

【0007】本発明の他の目的は、強磁性ZnO系化合物を作製するに当たり、たとえば強磁性転移温度などの、その強磁性特性を調整することができる強磁性ZnO系化合物の強磁性特性を調整する方法を提供することにある。

【0008】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、光を透過する材料としてとくに適したZnO系化合物を用い、強磁性特性を有する単結晶を得るため鋭意検討を重ねた結果、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Niなどの遷移金属元素は、Znのイオン半径と近く、Znの50%

程度以上を置き換え（混晶化させ）ても十分に単結晶が得られること、MnをZnOに混晶させると、反強磁性になるが、このMnの電子状態（d電子5個）よりホールまたは電子を増加する（電子を増やしたり減らす）ことにより、強磁性特性が得られること、Mnよりd電子が少なくなるCr、VなどをZnO系化合物に混晶させることにより、Mnにホールを添加したのと同様の効果が得られ、Fe、Co、NiなどをZnO系化合物に混晶させることにより、Mnに電子をドープしたのと同様の効果が得られること、を見出し、V、Cr、Fe、Co、Ni、Rh、Ruなどの遷移金属元素をZnO系化合物に混晶化させることにより、これらの金属単体を混晶させるだけで安定した強磁性状態にすることができることを見出した。

【0009】そして、本発明者らがさらに鋭意検討を重ねた結果、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Niなどの遷移金属元素は、電子スピン $s=5/2$ 、 $4/2$ 、 $3/2$ 、 $2/2$ 、 $1/2$ をもつ高スピン状態となり、その濃度を変化したり、これらの2種類以上の組合せや、その割合を変えた混晶にしたり、n形および/またはp形のドーパントを添加したりすることにより、強磁性転移温度を可変し得ること、反強磁性や常磁性状態より強磁性状態を安定化させ得ること、その強磁性状態のエネルギー（たとえば僅かの差で反強磁性になるが、通常は強磁性状態を維持するエネルギー）を調整し得ること、前述の遷移金属元素により最低透過波長が異なり、2種類以上を選択的に混晶することにより、所望のフィルタ機能をもたせ得ること、を見出し、これらの遷移金属元素の濃度や混合割合を調整することにより、所望の磁気特性を有する単結晶性で、かつ、強磁性のZnO系化合物が得られることを見出した。

【0010】本発明による強磁性ZnO系化合物は、ZnO系化合物に、V、Cr、Fe、Co、Ni、RhおよびRuの遷移金属元素よりなる群れから選ばれる少なくとも1種の金属が含有されている。

【0011】ここにZnO系化合物とは、Znを含む酸化物、具体例としてはZnOの他、IIA族元素とZn、またはIIB族元素とZn、またはIIA族元素およびIIB族元素とZnのそれぞれの酸化物であることを意味する。

【0012】この構成にすることにより、前述の遷移金属元素はZnなどのII族元素とイオン半径が近く、Znの50at%以上を置換してもウルツァイト構造の単結晶を維持すると共に、その透明性を維持しながら、Mnよりホールまたは電子が多くなり、強磁性の性質を呈する。

【0013】前記遷移金属元素、Ti、MnおよびCuよりなる群れから選ばれる少なくとも2種の金属が含有されることにより、その金属元素のd電子の状態がそれぞれ異なり、ホールまたは電子をドープするよりも直接

的に強磁性特性が変化し、強磁性転移温度などの強磁性特性を調整することができる。

【0014】n形ドーパントおよびp形ドーパントの少なくとも一方がドーピングされても、ドーパントはZnOの母体に入るため、遷移金属元素間の影響のように直接的ではないが、ZnOの母体に近いd電子に作用して、ホールまたは電子が変動し、その強磁性特性を調整することができる。

【0015】本発明によるZnO系化合物の強磁性特性の調整方法は、ZnO系化合物に、(1) V、Cr、Fe、Co、Ni、RhおよびRuの遷移金属元素よりなる群れから選ばれる少なくとも1種の金属元素、

(2) 前記遷移金属元素、Ti、MnおよびCuよりなる群れから選ばれる少なくとも2種の金属元素、および(3) 前記(1)または(2)と、n形ドーパントおよびp形ドーパントの少なくとも一方、のいずれかを添加し、前記遷移金属元素、Ti、Mn、Cuまたはn形ドーパントもしくはp形ドーパントの濃度の調整、または前記金属元素の組合せにより強磁性特性を調整することを特徴とする。

【0016】具体的には、前記濃度（遷移金属、Mnなどの金属元素およびドーパントの濃度）の調整、および前記(2)に列記される金属元素の組合せのうち、少なくとも1つの方法により、強磁性転移温度を所望の温度に調整することができ、また、前記(2)に列記される金属元素を少なくとも2種以上混晶させ、強磁性のエネルギーを調整すると共に、該金属元素自身により導入されたホールまたは電子による運動エネルギーによって全エネルギーを低下させることにより、強磁性状態を安定化させることができ、また、前記(2)に列記される金属元素を少なくとも2種以上混晶させ、該金属元素自身により導入されたホールまたは電子によって、金属原子間の磁氣的相互作用の大きさと符号を制御することにより、強磁性状態を安定化させることができる。

【0017】さらに、前記(2)に列記される金属元素を少なくとも2種以上混晶させ、該金属元素自身により導入されたホールまたは電子によって、金属原子間の磁氣的相互作用の大きさと符号を制御すると共に、該金属元素の混晶による光の透過特性を制御することにより、所望の光フィルタ特性を有する強磁性ZnO系化合物とすることができる。

【0018】

【発明の実施の形態】つぎに、図面を参照しながら本発明による強磁性ZnO系化合物、およびその強磁性特性の調整方法について説明をする。本発明による強磁性ZnO系化合物は、ZnO系化合物に、V、Cr、Fe、Co、Ni、RhおよびRuの遷移金属元素よりなる群れから選ばれる少なくとも1種の金属が含有されている。

【0019】前述のように、本発明者らはZnO化合物

を用いて強磁性材料を得るために鋭意検討を重ねた結果、V、Cr、Fe、Co、Ni、RhおよびRuの遷移金属元素は、反強磁性を示すMnより3d電子が増減することにより、図2に反強磁性の全体エネルギーと強磁性の全体エネルギーとの差 ΔE が示されるように、いずれもこれらの遷移金属元素のみを単独で混晶させるだけで強磁性を示すことを見出した。この混晶割合は、ZnOのZnに対して25at%の例であるが、混晶割合としては、数%でも強磁性を示し、また、多くても結晶性および透明性を害することがなく、1at%から9

9at%、好ましくは10at%～80at%であれば、十分な強磁性を得やすい。この遷移金属元素は1種類である必要はなく、後述するように2種類以上を混晶(合金化)することができる。
【0020】このような遷移金属元素を含有するZnO化合物の薄膜を成膜するには、たとえば図1にMBE装置の概略説明図が示されるように、 1.33×10^{-5} Pa程度の超高真空を維持できるチャンパー1内の基板ホルダー4に、たとえばサファイアなどからなるZnO化合物を成長する基板5を設置し、ヒータ7により基板5を加熱できるようになっている。そして、基板ホルダー4に保持される基板5と対向するように、成長する化合物を構成する元素の材料(ソース源)Znを入れたセル2a、Feなどの遷移金属元素を入れたセル(1個しか示されていないが、2種類以上を混晶させる場合は2個以上設けられている)2b、n形ドーパントのGa、Al、Inなどを入れたセル2c、ラジカル酸素Oおよびラジカルチッ素Nを発生させるRFラジカルセル3a、3bが設けられている。なお、Znや遷移金属などの固体原料はこれらの金属の酸化物をセルに入れて原子状に

することもできる。
【0021】なお、固体(単体)を入れるセル2a～2cは、図示されていないが、それぞれにヒータが設けられ、加熱により固体ソースを原子状にして蒸発させられるようになっており、ラジカルセル3a、3bは、図に示されるようにRF(高周波)コイル8により活性化させている。このZn、遷移金属元素およびn形ドーパント材料としては、純度99.99999%の固体ソースを原子状にし、また、OはO₂を前述のRFラジカルセルにより活性化した99.99999%の原子状ガスを

用い、N⁺または励起状態のN₂は、N₂分子もしくはN₂Oを前述のラジカルセルにより活性化して使用する。なお、Gaや遷移金属元素は分子ガスにマイクロ波領域の電磁波を照射することにより原子状にすることもでき

～750℃で成長することにより、遷移金属元素を混晶させたZnO薄膜6を成長させることができる。以上の説明では、n形ドーパントやp形ドーパントをドーピングする例で説明しているが、前述の図2および後述する表1および2の例は、いずれのドーパントもドーピングしないで、Mn、Ti、Cuを含む遷移金属のみをドーピングした例である。

【0023】このようにして、V、Cr、Fe、CoおよびNiを混晶させたZnO薄膜は、図2に示されるように、V、Cr、Fe、CoおよびNiが、反強磁性エネルギーと強磁性エネルギーとの差 ΔE がそれぞれ $20 \times 13.6 \text{ meV}$ 、 $15 \times 13.6 \text{ meV}$ 、 $10 \times 13.6 \text{ meV}$ 、 $14 \times 13.6 \text{ meV}$ 、 $18 \times 13.6 \text{ meV}$ と大きく、強磁性を示していることが分る。なお、図2のデータは、第1原理計算(原子番号を入力パラメータとしてシミュレーションする)によるデータである。

【0024】この例では、ZnO化合物に遷移金属元素をドーピングさせたが、ZnOのZnの一部がMgやCdなどの他のII族元素と置換したZnO系化合物でも、ZnOと同様の構造であり、同じように強磁性の単結晶が得られる。

【0025】本発明の強磁性ZnO系化合物によれば、Znとイオン半径がほぼ同じの遷移金属元素を混晶させているため、Zn²⁺が遷移金属元素のFe²⁺などと置換されて、ウルツァイト構造を維持する。しかも、Feなどの前述の遷移金属元素は、Mnよりd電子が増加する電子構造になっており、図2に示されるように、このままの状態が強磁性状態で安定する。しかも、この強磁性ZnOは、後述する表1および2にも示されるように、その磁気モーメントが大きく、たとえばFe単体(磁気モーメント $2 \times 9.274 \text{ J/T}$ ($2 \mu_B$))より大きな磁気モーメント $4.04 \times 9.274 \text{ J/T}$ ($4.04 \mu_B$ (ボア磁子))のFe含有ZnO系化合物が得られ、非常に磁性の強い強磁性磁石が得られる。

【0026】つぎに、遷移金属元素の濃度を変えることによる磁気特性の変化を調べた。前述の25at%濃度の遷移金属元素を含有させたものの他に濃度が50at%のものを作製し、それぞれの磁気モーメント($\times 9.274 \text{ J/T}$)および強磁性転移温度(度K)を調べた。磁気モーメントおよび強磁性転移温度はSQUID(superconducting quantum interference device; 超伝導量子干渉素子)による帯磁率の測定から得られたものである。その結果が表1および表2に示されている。表1および表2から、混晶割合が大きくなる(濃度が高い)ほど強磁性転移温度が上昇する傾向が見られ、混晶割合にほぼ比例して増加する。この関係を図3に示す。また、スピン間の強磁性的相互作用も遷移金属元素濃度の増加に伴って増大し、磁気モーメントも増大することが分る。

【0027】

【表 1】

遷移金属の種類	遷移金属の濃度(at%)	磁気モーメント(μ_B)	強磁性転移温度(度K)
V	25	2.42	451
Cr	25	3.80	600
Fe	25	4.04	786
Co	25	2.96	528
Ni	25	1.88	389

【0028】

【表 2】

遷移金属の種類	遷移金属の濃度(at%)	磁気モーメント(μ_B)	強磁性転移温度(度K)
V	50	2.58	681
Cr	50	3.95	792
Fe	50	4.02	959
Co	50	2.97	765
Ni	50	1.89	698

前述のように、遷移金属元素は、電子スピン $s = 5/2$ 、 $4/2$ 、 $3/2$ 、 $2/2$ 、 $1/2$ をもつ高スピン状態となり、この表 1 および 2、ならびに図 3 から明らかなように、その濃度を変化させることにより、強磁性的なスピン間相互作用と強磁性転移温度を調整し、制御することができることが分る。なお、強磁性転移温度は、150度K以上になるようにすることが、実用上好ましい。

【0029】さらに、本発明者らは、これらの遷移金属元素を 2 種類以上混晶させることにより、ホールや電子の状態を調整できると共に、それぞれの磁気特性を併せもたせることができることを見出した。たとえば Fe と Mn を混晶させ、Fe と Mn とを合せて 25 at% とし、 $Fe_{0.25-x}Mn_xZn_{0.75}O$ の x を種々変化させた。その結果、図 4 (a) に示されるように、強磁性転移温度を大きく変化させることができ、 $x = 0.15$ で 0 度Kとすることができ、 $x = 0 \sim 0.15$ の範囲を選定することにより、所望の強磁性転移温度に設定することができる。また、Fe と Co を同様に合せて 25 at% 混晶させ、 $Fe_{0.25-x}Co_xZn_{0.75}O$ の x を種々変化させると、図 4 (b) に示されるように、強磁性の状態を維持したまま、その強磁性転移温度を変化させることができる。また、図示されていないが、磁気モーメントについても両者の混合割合に応じた磁気モーメントが得られる。

【0030】前述の各例は、遷移金属元素を 2 種類以上ドーピングすることにより、その強磁性特性を変化させたが、n 形ドーパントまたは p 形ドーパントをドーピングしても、同様にホールまたは電子の量を変化させることができ、その強磁性状態を変化させることができる。この場合、n 形または p 形ドーパントは、ZnO の伝導帯や価電子帯に入り、その近くにある遷移金属元素の d 電子に

作用するため、必ずしもドーピングされたドーパントがそのまま全て作用することにはならないが、d 電子への作用により、その強磁性状態を変化させ、強磁性転移温度にも変化を与える。たとえば n 形ドーパントをドーピングすることにより、電子を供給したことになり、Fe を混晶させながら n 形ドーパントをドーピングすることは、前述の Fe にさらに Co を添加するのと同様の効果が得られ、Fe と共に p 形ドーパントをドーピングすることは、前述の Fe に Mn を添加するのと同様の効果が得られる。

10 【0031】たとえば n 形ドーパントまたは p 形ドーパント（電子またはホール）のドーピングによる（反強磁性のエネルギー）－（強磁性のエネルギー）＝ ΔE の変化が顕著である Mn を ZnO に混晶させた例で、不純物をドーピングしたときの不純物濃度（at%）に対する ΔE の関係を図 5 に示す。このように 10% 程度以上のホールの導入により反強磁性から強磁性に転換し、その濃度により強磁性特性が変化し、その強磁性特性を調整することができる。他の遷移金属元素は、元々強磁性を示し、反強磁性との間でこれほど大きな変化はないが、同様の強磁性状態を変化させることができ、強磁性転移温度を調整することができる。なお、このドーパントによる調整は、前述の 2 種類以上の遷移金属を混晶する調整と異なり、磁気モーメントそのものは ZnO に混晶させた遷移金属の材料により定まる値を維持する。

【0032】n 形ドーパントとしては、B、Al、In、Ga、Zn もしくは H を使用することができ、ドーピングの原料としては、これらの酸化物を使用することもできる。また、ドナー濃度としては、 $1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ 以上であることが好ましい。たとえば $10^{20} \sim 10^{21} \text{ cm}^{-3}$ 程度にドーピングすれば、前述の混晶割合の 1～10% 程度に相当する。また、p 形ドーパントとしては、前述のように N^+ または励起状態の N_2 である原子状 N を用いることができる。この場合、p 形ドーパントはドーピングしにくい、n 形ドーパントを同時に僅かにドーピングすることにより、p 形濃度を大きくすることができる。

【0033】本発明者らは、さらに鋭意検討を重ねた結果、ZnO に混晶させる遷移金属元素により、その透過する最小の波長が異なり、混晶する遷移金属元素を 2 種類以上混合することにより、その通す光の最小波長を調整することができ、所望の波長以下の光をカットする光フィルタを形成することができることを見出した。すなわち、所望の波長の光を透過させる強磁性の ZnO 系化合物が得られる。前述の各遷移金属元素を 25 at% ZnO に混晶させたときの通す光の最小波長は表 3 に示すとおりになった。

【0034】

【表 3】

遷移金属の種類	遷移金属の濃度(at%)	最小波長(nm)
ZnO:V	25	375
ZnO:Cr	25	426
ZnO:Fe	25	412
ZnO:Co	25	415
ZnO:Ni	25	390
ZnO:Mn	25	485


すなわち、この例によれば、所望の波長の光に対して、透明な強磁性磁石を得ることができる。

【0035】以上のように、本発明によれば混晶される金属元素自身などにより導入されたホールまたは電子の運動エネルギーによって、全エネルギーを変化させることができ、その全エネルギーを低下させるように導入するホールまたは電子を調整しているため、強磁性状態を安定化させることができる。また、導入されるホールまたは電子によって金属原子間の磁氣的相互作用の大きさおよび符号が変化し、そのホールまたは電子によってこれらを制御することにより、強磁性状態を安定化させることができる。

【0036】前述の例では、遷移金属元素を含有するZnO系化合物の薄膜を成膜する方法として、MBE（分子線エピタキシー）装置を用いたが、MOCVD（有機金属化学気相成長）装置でも同様に成膜することができる。この場合、Znや遷移金属などの金属材料は、たとえばジメチル亜鉛などの有機金属化合物として、MOCVD装置内に導入する。このようなMBE法やMOCVD法などを用いれば、非平衡状態で成膜することができ、所望の濃度で遷移金属元素などをドーピングすることができる。薄膜の成長法としては、これらの方法に限らず、Zn酸化物固体、遷移金属元素金属または酸化物の固体をターゲットとし、活性化した酸素を基板上に吹き付けながら成膜するレーザーアブレーション法でも薄膜を成膜することができる。

【0037】さらに、遷移金属元素やその酸化物を原料*

【図1】



*としてドーピングする場合、ラジオ波、レーザー、X線、または電子線によって電子励起して原子状にするECRプラズマを用いることもできる。n形ドーパントやp形ドーパントでも同様にECRプラズマを用いることができる。このようなECRプラズマを用いることにより、原子状にして高濃度までドーピングすることができるというメリットがある。

【0038】

【発明の効果】本発明によれば、ZnO系化合物に遷移金属元素を含有させるだけで、強磁性単結晶が得られるため、すでに実現しているn形およびp形の透明電極として使用されているZnOや、光ファイバと組み合わせることにより、量子コンピュータや大容量光磁気記録、また、可視光から紫外領域に亘る光エレクトロニクス材料として、高性能な情報通信、量子コンピュータへの応用が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の強磁性ZnO系化合物薄膜を形成する装置の一例の説明図である。

【図2】V、Crなどの遷移金属をZnOに混晶させたときの反強磁性体の全エネルギーと強磁性体の全エネルギーとの差 ΔE を示す図である。

【図3】ZnOに混晶させる遷移金属の濃度を変えたときの強磁性転移温度および磁気モーメントの変化を示す図である。


【図4】2種類以上の遷移金属元素を混晶させたときのその割合による強磁性転移温度の変化の状態を説明する図である。

【図5】Mnを例としたn形およびp形のドーパントを添加したときの磁性状態の変化を示す説明図である。


【符号の説明】

- 1 チャンバー
- 2、3 セル
- 5 基板
- 6 遷移金属を含有するZnO薄膜


【図2】



【図3】



【図4】



【図5】

